

# 琉光

自然仿真美学氧化锆


天生琉光 透见真美




### 推荐适应证



琉光3单位连桥及以下烧结曲线



琉光(4-6单位连桥)烧结曲线



### 物理性能


烧结密度	6.07±0.03g/cm <sup>3</sup>
弯曲强度	700-1050MPa(Av.)
透光率	57%-43%
硬度	1200HV
烧结温度	1530°C



### 适应系统



### Color



您身边的齿科服务商，可信赖的合作伙伴！